



DAS ORIGINAL SEIT 1926

**BARTH & CO**

MARKETERS SINCE 1873

# Objektpflege für geölte Böden



Gerade im stark frequentierten und öffentlichen Bereich zeigen FAXE Ölbehandlungen für Holzfußböden ihr volles Leistungspotential:

- ansprechende, holztypische Optik
- robust, partiell renovierbar
- griffig, offenporig, antistatisch

Die Grundbehandlung wird mit FAXE Holzbodenöl gemäß den Verarbeitungsvorschriften vorgenommen..

Zur Pflege sind folgende Grundregeln zu beachten:

- Arbeitsgerät  
Besen, Staubsauger mit Parkettdüse  
Kehrsaugmaschine mit Pad oder für kleine Flächen Tellermaschine mit Pad  
2-Eimer-System für Seife, Swep-Mop
- Pflegemittel  
Faxe Objektseife  
FAXE Pflegepaste oder FAXE Pflegeöl  
ggf. FAXE Coloröl

Die Verarbeitungsanweisungen auf den Gebinden sind zu beachten.

## Vorbeugende Instandhaltung

- Ausreichende Sauberlaufzone
- Saubere Filzgleiter unter Möbeln
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln.
- Losen Schmutz und Staub trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen

## Pflege nach Plan

(alle Intervalle sind Richtwerte)

- täglich: Trockenreinigung  
Lösen Schmutz und Staub fegen oder absaugen
- wöchentlich: Wischreinigung  
Den Boden mit Objektseife feucht, aber nicht zu nass von Hand (Swep-Mop, 2-Eimer Wischtechnik) oder mit Maschine reinigen.
- bei Bedarf: Flecken (lokal)  
mit einigen Tropfen Objektseife und wenig Wasser behandeln. Nach einigen Minuten Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen. In hartnäckigen Fällen FAXE Intensivreiniger oder FAXE Fleckentferner verwenden.
- je nach Beanspruchung: Renovierung (auch partiell) Intervalle max. 18 Monate:  
Verschmutzungen mit Objektseife entfernen, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. In hartnäckigen Fällen oder bei falschem Pflegemittelgebrauch mit FAXE intensivreiniger.

Mit FAXE Pflegeöl oder Pflegepaste, beigen Superpad und Tellermaschine cleanern. Eine High Speed- oder Thermopadmaschine (ca. 55°C) verkürzt die Aushärtezeit.

Die Renovierung kann auch partiell vorgenommen werden. Geringe Glanzgradunterschiede nach der Ölbehandlung gleichen sich nach der folgenden Reinigung mit FAXE Objektseife aus.

## Griffigkeit

FAXE Oberflächenbehandlungen bilden bei richtiger Verarbeitung keinen Film auf dem Holz. Die Rutschsicherheit hängt ab von Güte und Glätte der mechanischen Holzverarbeitung, Holzart, Verlegemuster, Faserrichtung, Qualität der Ölbehandlung, Pflegemittel und -methode und der Beanspruchung.

Der Gleitreibungswert von R9 (sicher) muss im Einzelfall messtechnisch nachgewiesen werden und kann nicht generell vorausgesetzt werden.

Schichtbildende Oberflächenbehandlungen aus Fremdprodukten können die Griffigkeit der geöhten Oberfläche wesentlich verändern.